



ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Glasfiberväv W2195-6 HTM 600		103537	
		2014-01-01	
Typ:		Upplysningar:	
HTM behandlad glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	930 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	960 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1500	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,3	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Cross Twill	ISO 9354
Konstruktion warp		11,0 tråd/cm PT6-500 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		7,0 tråd/cm PT6-500 tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	600	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	650	Väv Beläggning/laminering
Beläggning		30gr/m ²	
Typ beläggning		HTM	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbar	IMO Res MCS.61(67) - (FTP-code) annex 1 part 1
Övrig information			IMO MSC/Circ. 1120